



**ООО «Тейковская земельная компания»**

153521, Россия, Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Ново-галицы,  
ул. Авдодоровская, д.2. тел.: (4932) 588-299

**Паспорт №**

на отгружаемую продукцию

Потребитель:

ЩГПС С4.

Госномера а/м \_\_\_\_\_

Кол-во (т)

**ГОСТ 25607-2009.**

№	Показатели, характеристики смеси	по ГОСТУ	Фактические
<b>1</b>	Зерновой состав		
	Полные остатки на ситах, % не более		
	120	0	0,00
	80	0-10	0,72
	40	15-35	18,60
	20	28-55	49,51
	10	40-70	61,56
	5	50-80	68,95
	2,5	60-85	71,49
	0,63	80-95	80,71
0,16	91-97	94,73	
0,05	95-100	96,86	
<b>2</b>	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более	5	4,71
	Содержание глины в комках, % не более	1	0,26
<b>3</b>	Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, % не более	35	16,92
<b>4</b>	Марка щебня по прочности	M400-1000	800
<b>5</b>	Морозостойкость	F15-F400	150
<b>6</b>	Марка щебня по водостойкости		В 1
<b>7</b>	Потеря массы при определении устойчивости структуры против железистого и силикатного распада, % не более	5,0	4,89
<b>8</b>	Марка по пластичности		Пл 1
<b>9</b>	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, % не менее	80	76,14
<b>10</b>	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		1,54
<b>11</b>	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	До 740 бк/кг	57 бк/кг

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Лаборант \_\_\_\_\_

**Сертификат соответствия № РСК RU.ПР.01220**