



**ООО «Тейковская земельная компания»**

153521, Россия, Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Ново-талицы,  
ул. Автодоровская, д.2. тел.: (4932) 37-36-00

**Паспорт №**

на отгружаемую продукцию

**Потребитель:**

**ЩГПС С5**

Госномера а/м \_\_\_\_\_

Кол-во (т) \_\_\_\_\_

**ГОСТ 25607-2009.**

Качественные показатели

№	Показатели, характеристики смеси	по ГОСТУ	Фактические
<b>1</b>	Зерновой состав		
	Полные остатки на ситах, % не более		
	120	0	0,00
	80	0	0,00
	40	0-10	9,35
	20	22-60	46,33
	10	45-80	71,0
	5	57-85	77,39
	2,5	67-88	80,23
	0,63	80-95	85,91
<b>2</b>	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более	5	4,82
	Содержание глины в комках, % не более	1	0,40
<b>3</b>	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % не более	35	17,63
<b>4</b>	Марка щебня по прочности	M400-1000	800
<b>5</b>	Морозостойкость	F <sub>15</sub> -F <sub>400</sub>	150
<b>6</b>	Марка щебня по водостойкости		В 1
<b>7</b>	Потеря массы при определении устойчивости структуры против железистого и силикатного распада, % не более	5,0	4,6
<b>8</b>	Марка по пластичности		Пл 1
<b>9</b>	Содержание дробленных зерен в щебне из гравия, % не менее	80	81,03
<b>10</b>	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		1,55
<b>11</b>	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	До 740 бк/кг	57 бк/кг

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Лаборант \_\_\_\_\_

**Сертификат соответствия № РСК RU.ПР. 01220**